



N. 0002
cod.01020
rev.13\11\14

SCHEMA TECNICA

IDROPITTURA NERA PER SOFFITTI

Descrizione Idropittura lavabile nera per soffitti

Campi di impiego Finitura nero opaco ideale per controsoffittature

DATI TECNICI

Composizione emulsioni acriliche - pigmenti (ossidi di ferro) - carbonati di calcio cristallini e rivestiti

Residuo Secco 65%

Odore leggero di emulsione acrilica

NOTE APPLICATIVE

Preparazione avendo un alto contenuto di resina, necessita di un'ottima preparazione del fondo: su muri vecchi e sfarinanti si consiglia una mano di fissativo a solvente (PLIOFIX); su muri nuovi e compatti una mano di fissativo all'acqua (CIBIFIX o RESINA AC)

Diluizione con acqua 20%

Applicazione pennello, rullo, spruzzo

Essiccazione attendere almeno 4/6 ore tra la prima e la seconda mano; la completa essiccazione del film avviene dopo qualche giorno

CONFEZIONI E RESA secchio plastica da litri 12,5 per mq 56

AVVERTENZE

Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi.

Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it