



SCHEMA TECNICA

TEMPERA BS

Descrizione Idropittura traspirante per interni con buona copertura e punto di bianco. Disponibile in 17 colorazioni o bianca.

Campi di impiego indicata per facili ed economiche tinteggiature su pareti nuove o già pitturate di locali interni.

DATI TECNICI

Composizione resina vinilica - biossido diTitanio - carbonati selezionati- additivi vari

Residuo Secco 73%

Odore leggero di resina vinilica

NOTE APPLICATIVE

Preparazione pulire e spolverare accuratamente il supporto e togliere tracce di vecchie pitture non bene ancorate.

Diluizione con acqua 20%.

Applicazione a pennello, rullo, spruzzo; attendere 4/6 ore tra la prima e la seconda mano

Essiccazione 24 ore

CONFEZIONI E RESA secchio plastica da litri 12,5 per mq 55
secchio plastica da litri 5 per mq 20
secchio plastica da litri 2,5 per mq 10

AVVERTENZE

Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi.

Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it