



SCHEMA TECNICA

ULTRACENTO

Descrizione	Idropittura traspirante per interni caratterizzata da buona copertura e grande scorrevolezza al pennello
Campi di impiego	Di facile applicazione è indicata per tutte le superfici all'interno. Per l'ottima copertura e scorrevolezza al pennello è particolarmente indicata per facili tinteggiature su pareti già pitturate
DATI TECNICI	
Composizione	Resine e pigmenti solidi alla luce con carbonati selezionati
Peso Specifico	1,640
Residuo Secco	66 %
Odore	leggero di resina vinilica
Viscosità	A 20 °c: 7000-9000 mPas 60-100 rpm
Colore	Bianco
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	Pulire e spolverare accuratamente il supporto e togliere tracce di vecchie pitture non bene ancorate
Diluizione	Con acqua 20%.
Applicazione	A pennello, rullo, spruzzo; attendere 4/6 ore tra la prima e la seconda mano
Essiccazione	24 ore
CONFEZIONI E RESA	Secchio plastica da litri 12,5 per mq 55 a due mani
AVVERTENZE	Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it