



SCHEMA TECNICA

CIBIPLAST LISCIO PER INTERNI

Descrizione rivestimento plastico continuo a spessore, formulato con resine acriliche pure e farine di quarzo di granulometrie varie

Campi di impiego indicato per finiture ad effetto buccia d'arancio liscio per muri interni

DATI TECNICI

Composizione resina - pigmenti solidi alla luce - farine di quarzo di varie granulometrie

Residuo Secco 80%

Odore leggero di resina acrilica

NOTE APPLICATIVE

Preparazione prima dell'applicazione del CIBIPLAST è indispensabile trattare il supporto per uniformarne l'assorbimento con una mano di fissativo all'acqua (CIBIFIX oppure RESINA AC diluita con 5 parti d'acqua) se il muro è nuovo e ben compatto o di fissativo a solvente (PLIOFIX) se il muro è vecchio e sfarinante o con rappezzi

Diluizione pronto all'uso

Applicazione stendere preferibilmente a pennello il CIBIPLAST in modo uniforme sulla superficie attendere qualche minuto e ripassare con rullo di spugna della grana adatta per ottenere l'effetto desiderato a buccia d'arancio

Essiccazione 24 ore

CONFEZIONI E RESA
secchio plastica da lt 15 per mq 24
secchio plastica da lt 12,5 per mq 20
secchio plastica da lt 5 per mq 8

AVVERTENZE

Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi.
Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo.
L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.
Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it