



## SCHEMA TECNICA

# CIBIPLAST LISCIO PER ESTERNI

<b>Descrizione</b>	rivestimento plastico continuo a spessore, formulato con resine acriliche pure e farine di quarzo di granulometrie varie
<b>Campi di impiego</b>	indicato per finiture ad effetto buccia d'arancio liscio per muri esterni
<b>DATI TECNICI</b>	
<b>Composizione</b>	resina - pigmenti solidi alla luce - farine di quarzo di varie granulometrie
<b>Residuo Secco</b>	80%
<b>Odore</b>	leggero di resina acrilica
<b>NOTE APPLICATIVE</b>	
<b>Preparazione</b>	prima dell'applicazione del CIBIPLAST è indispensabile trattare il supporto per uniformarne l'assorbimento con una mano di fissativo all'acqua (CIBIFIX oppure RESINA AC diluita con 5 parti d'acqua) se il muro è nuovo e ben compatto o di fissativo a solvente (PLIOFIX) se il muro è vecchio e sfarinante o con rappezzi
<b>Diluizione</b>	pronto all'uso
<b>Applicazione</b>	stendere preferibilmente a pennello il CIBIPLAST in modo uniforme sulla superficie attendere qualche minuto e ripassare con rullo di spugna della grana adatta per ottenere l'effetto desiderato a buccia d'arancio
<b>Essiccazione</b>	24 ore
<b>CONFEZIONI E RESA</b>	secchio plastica da lt 15 per mq 24 secchio plastica da lt 12,5 per mq 20 secchio plastica da lt 5 per mq 8
<b>AVVERTENZE</b>	Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi. Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

### **COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.**

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. [colorificiobresciano@colorificiobresciano.it](mailto:colorificiobresciano@colorificiobresciano.it)  
[www.colorificiobresciano.it](http://www.colorificiobresciano.it)