



SCHEMA TECNICA

CIBIQUARZ

Descrizione	Rivestimento plastico al quarzo, formulato con resine acriliche pure e farine di quarzo fini
Campi di impiego	Indicato per muri esterni dove sono richiesti la massima resistenza agli agenti atmosferici ed un effetto estetico vellutato uniforme, opaco e senza giunte
DATI TECNICI	
Composizione	resina acrilica - pigmenti solidi alla luce - quarzo(40-70 micron)
Residuo Secco	73%
Odore	leggero di resina acrilica
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	Su muri vecchi e sfarinanti si consiglia una mano di fissativo a solvente (PLIOFIX) o fissativo all'acqua (CIBIFIX); su muri nuovi e compatti una mano di fissativo all'acqua (CIBIFIX o Resina AC diluito 1:5)
Diluizione	con 20% di acqua la prima mano, 10% la seconda
Applicazione	preferibilmente a rullo o spruzzo con uggello adatto; attendere 4-6 ore tra la prima e la seconda mano.
Essiccazione	24 ore
CONFEZIONI E RESA	secchio plastica da lt 12,5 per mq 50 secchio plastica da lt 5 per mq 20 secchio plastica da lt 0,750 per mq 2,5
AVVERTENZE	Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi. Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it