



## SCHEMA TECNICA

# CIBIQUARZ EXTRA FINE

<b>Descrizione</b>	Rivestimento plastico al quarzo, formulato con resine acriliche pure e farine di quarzo extra fini
<b>Campi di impiego</b>	Indicato per muri esterni dove sono richiesti la massima resistenza agli agenti atmosferici ed un effetto estetico vellutato, uniforme, opaco e senza giunte
<b>DATI TECNICI</b>	
<b>Composizione</b>	resina acrilica -pigmenti solidi alla luce - quarzo(40-70 micron)
<b>Residuo Secco</b>	73%
<b>Odore</b>	leggero di resina acrilica
<b>NOTE APPLICATIVE</b>	
<b>Preparazione</b>	Su muri vecchi e sfarinanti si consiglia una mano di fissativo a solvente (PLIOFIX) o fissativo all'acqua (CIBIFIX); su muri nuovi e compatti una mano di fissativo all'acqua ( CIBIFIX o Resina AC diluito 1:5)
<b>Diluizione</b>	con 20% di acqua la prima mano, 10% la seconda
<b>Applicazione</b>	preferibilmente a rullo o spruzzo con uggello adatto; attendere 4-6 ore tra la prima e la seconda mano.
<b>Essiccazione</b>	24 ore
<b>CONFEZIONI E RESA</b>	secchio plastica da lt 12,5 per mq 50 secchio plastica da lt 5 per mq 20
<b>AVVERTENZE</b>	Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi. Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

## **COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.**

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it  
www.colorificiobresciano.it