



SCHEMA TECNICA

ELASTOCIBI

Descrizione	idropittura coprente a base di resine stiroloacriliche ed elastomeriche; ideale finitura del ciclo elastomerico anticrepe, elevata traspirabilità al vapore, ottima aderenza al supporto e permanente flessibilità .
Campi di impiego	pareti esterne particolarmente esposte alle intemperie che presentano microfessurazioni e crepe capillari già trattate con fondi fibrorinforzati.
DATI TECNICI	
Composizione	resine stirolo acriliche ed elastomeriche in dispersione, cariche lamellari, pigmenti solidi alla luce, farine di quarzo
Residuo Secco	64%
Odore	leggero di emulsione acrilica
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	prima dell'applicazione di ELASTOCIBI è indispensabile trattare il supporto ben spazzolato e non sfarinante con una mano di fissativo a solvente PLIOFIX o all' acqua CIBIFIX. Applicare poi una mano di FONDOFIBRORINFORZATO con frattazzo o a rullo secondo il grado di fessurazione
Diluizione	con 20% di acqua la prima mano, 5% la seconda
Applicazione	a pennello, a rullo
Essiccazione	in profondità 24 ore
CONFEZIONI E RESA	secchio plastica da lt 12,5 per mq 50 secchio plastica da lt 5 per mq 18-20
AVVERTENZE	Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi. Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it