



N. 0019  
cod.01650  
rev.13\11\14

## SCHEMA TECNICA

# FONDO FIBRORINFORZATO ELASTOMERICO

**Descrizione** fondo - rasante fibrorinforzato di aspetto liscio o leggermente bucciato, elevata traspirabilità al vapore, ottima aderenza al supporto e permanente flessibilità

**Campi di impiego** mano di fondo per superfici in muratura con microfessurazioni o crepe capillari fino a 1 mm

## DATI TECNICI

**Composizione** resine stirolo acriliche ed elastomeriche in dispersione, cariche lamellari, fibre sintetiche, farine di quarzo

**Residuo Secco** 62%

**Odore** leggero di emulsione acrilica

## NOTE APPLICATIVE

**Preparazione** prima dell'applicazione del FONDOFIBRORINFORZATO è indispensabile spazzolare bene il supporto per togliere ogni parte non ben coesa; poi applicare una mano di fissativo a solvente PLIOFIX o all'acqua CIBIFIX

**Diluizione** 10 % di acqua come FONDO - tal quale come RASANTE

**Applicazione** a pennello o rullo di pelo corto come FONDO; con frattone come RASANTE

**Essicazione** in profondità 24 ore

**CONFEZIONI E RESA** secchio plastica da lt 12,5 - per mq 35 come FONDO ,per mq 17 come RASANTE

## AVVERTENZE

Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi.

Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essicazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

**COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.**

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it  
www.colorificiobresciano.it