



SCHEMA TECNICA

SUPERSINT OPACO

Descrizione	Smalto sintetico per finiture opache di superfici in legno, ferro e muro, composto da resine gliceroftaliche lungo olio non ingiallenti. Presenta tutte le caratteristiche di un eccellente smalto sintetico.
Campi di impiego	Di facile applicazione è adatto per una efficace e duratura protezione di legno e ferro all'esterno. La sua pellicola brillante nel tempo è dura ed elastica e sopporta anche forti sollecitazioni meccaniche.
DATI TECNICI	
Composizione	resine alchidiche lungo olio, pigmenti solidi alla luce, additivi vari e solventi alifatici
Residuo Secco	75% circa
Odore	caratteristico di acquaragia.
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	carteggiare leggermente e spolverare bene il supporto precedentemente trattato con una mano di MARMOLITE se in legno, o con ANTIRUGGINE SINTETICA o RAPIDA ESSICAZIONE LL se in metallo
Diluizione	con 5% di acquaragia o diluente per sintetici.
Applicazione	a pennello o rullo di spugna fine o spruzzo sempre in strati leggeri. Aspettare che la mano precedente sia bene asciutta (almeno 24 ore)
Essiccazione	fuori polvere dopo 6-8 ore, al tatto dopo 10-12 ore, in profondità dopo almeno 24 ore
CONFEZIONI E RESA	Lt 15 per circa mq 120 - Lt 2,5 per circa mq 20 Lt 0,750 per circa mq 6 - Lt 0,375 per circa mq 3 Lt 0,125 per circa mq 1
AVVERTENZE	Applicare in strati leggeri per evitare negativi effetti estetici come il raggrinzimento del prodotto L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it