



SCHEMA TECNICA

CIBIVIT

Descrizione	Smalto sintetico a rapida essiccazione
Campi di impiego	Finitura di strutture di carpenteria metallica, macchine utensili, carri agricoli e supporti in legno dove si richieda una essiccazione rapida
DATI TECNICI	
Composizione	Resine alchidiche lino-legnolenolate, pigmenti solidi alla luce, additivi vari e solventi aromatici
Residuo Secco	65% circa
Odore	caratteristico di diluente alla nitro
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	carteggiare leggermente e spolverare bene il supporto precedentemente trattato con una mano di antiruggine rapida essiccazione LL. Sincerarsi che il fondo sia sovraverniciabile con prodotti alla nitro.
Diluizione	con 5-20% di diluente nitro antinebbia.
Applicazione	preferibilmente a spruzzo
Essiccazione	fuori polvere dopo 10 minuti , al tatto dopo 1-2 ore, in profondità dopo almeno 24 ore
CONFEZIONI E RESA	barattolo metallico da litri 15 per mq 100barattolo metallico da litri 4 per mq 27
AVVERTENZE	Applicare in strati leggeri per evitare negativi effetti estetici come il raggrinzimento del prodotto L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it