



SCHEMA TECNICA

ANTIRUGGINE SINTETICA PHZ

Descrizione Antiruggine sintetica di colore bianco e grigio

Campi di impiego Fondo ideale per superfici metalliche prima della finitura con smalti sintetici

DATI TECNICI

Composizione resine gliceroftaliche con modificazione fenolica, ossidi di ferro e fosfati di zinco

Residuo Secco 80%

Odore di ragia minerale

NOTE APPLICATIVE

Preparazione sgrassare e spazzolare il supporto metallico

Diluizione con 10% di acqua o diluente per sintetici.

Applicazione a pennello o spruzzo

Essiccazione fuori polvere dopo 1-2 ore, al tatto dopo 4-5 ore; sopravverniciabile dopo 24 ore

CONFEZIONI E RESA

barattolo metallico da litri 15 per circa mq 80
barattolo metallico da litri 2,5 per circa mq 12
barattolo metallico da litri 0,5 per circa mq 2,5
barattolo metallico da litri 0,250 per circa mq 1,12

AVVERTENZE

Applicare in strati leggeri per evitare negativi effetti estetici come il raggrinzimento del prodotto

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it