



## SCHEMA TECNICA

# METALCIBI

<b>Descrizione</b>	Smalto sintetico ferromicaceo a mano unica con ottima adesione su metallo, Applicabile anche in verticale senza colature, con ottima pennellabilità, distensione, resistenza alle intemperie e rapida essiccazione sia in superficie che in profondità. I componenti della miscela danno una buona protezione dalla corrosione e dai raggi UV e un buon aspetto decorativo.
<b>Campi di impiego</b>	Metallo,
<b>DATI TECNICI</b>	
<b>Composizione</b>	Resine alchidiche e ossidi di ferro selezionati accuratamente
<b>Peso Specifico</b>	kg/lit 1,60 +/- 0,1
<b>Residuo Secco</b>	77% +/- 5
<b>Odore</b>	Caratteristico di solvente
<b>Viscosità</b>	cPs 7000-10000
<b>Colore</b>	Vari
<b>NOTE APPLICATIVE</b>	
<b>Preparazione</b>	Carteggiare leggermente e spolverare bene il supporto, rimuovere eventuali macchie oleose. I supporti ferrosi vanno preparati eliminando le tracce di ruggine, i supporti in lamiera zincata vanno preventivamente verniciati con un primer di aderenza.
<b>Diluizione</b>	Con 5/10% di acquaragia o diluente per sintetici.
<b>Applicazione</b>	Pennello o rullo di spugna fine o spruzzo. Per la sovraverniciatura attendere almeno 24 ore. Accertarsi che la prima mano sia perfettamente asciutta.
<b>Essiccazione</b>	a 20° con umidità relativa non elevata, fuori polvere dopo 2 ore circa , al tatto dopo 6-8 ore, in profondità dopo almeno 24 ore
<b>CONFEZIONI E RESA</b>	lit 0,75 per mq 12 lit 2,50 per mq 40
<b>AVVERTENZE</b>	Mescolare bene prima e durante l'applicazione, L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

**COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.**

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. [colorificiobresciano@colorificiobresciano.it](mailto:colorificiobresciano@colorificiobresciano.it)  
[www.colorificiobresciano.it](http://www.colorificiobresciano.it)



## SCHEMA TECNICA



**COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.**

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. [colorificiobresciano@colorificiobresciano.it](mailto:colorificiobresciano@colorificiobresciano.it)  
[www.colorificiobresciano.it](http://www.colorificiobresciano.it)