



SCHEMA TECNICA

PITTURA ANTIACIDA

Descrizione	Pittura antiacida al cloroaccciù per piscine disponibile nei colori:bianco e azzurro
Campi di impiego	Per finiture satinata di piscine e vasche di cemento . Ottimo fondo per coprire macchie provocate da fuliggine, cali e nicotina
DATI TECNICI	
Composizione	formulata con resine al cloroaccciù plastificate con cloroparaffine insaponificabili in soluzione di solventi anche aromatici.
Odore	odore di solventi aromatici
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	spazzolare e pulire accuratamente il supporto
Diluizione	dal 10 al 40% con diluente per cloroaccciù o nitro.
Applicazione	preferibilmente a rullo o pennello. A spruzzo si possono formare filamenti caratteristici del cloroaccciù.
Essiccazione	1 o 2 ore; la seconda mano può essere applicata anche poco dopo la prima. La resistenza chimico-fisica è massima dopo 3-4 giorni
CONFEZIONI E RESA	barattolo metallico da litri 15 per mq 80 barattolo metallico da litri 4 per mq 21 barattolo metallico da litri 0,750 per mq 4
AVVERTENZE	Il prodotto é formulato con solventi. Areare bene gli ambienti chiusi Applicare in strati leggeri per evitare negativi effetti estetici come il raggrinzimento del prodotto L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it