



SCHEMA TECNICA

PLIOCIBI

Descrizione	Pittura opaca coprente a base di resine PLIOLITE in soluzione di ragia per esterni e interni caratterizzata da:-Ottima resistenza agli agenti atmosferici,-Perfetta adesione al supporto anche senza primer data la particolare microstruttura delle particelle di resina,-Possibilità di applicazione a qualsiasi temperatura,-Ottima traspirabilità.
Campi di impiego	Particolarmente indicata per finiture e rifacimenti di facciate sia all' esterno che all' interno in qualsiasi condizione.
DATI TECNICI	
Composizione	resina PLIOLITE e pigmenti inorganici solidi alla luce.
Residuo Secco	74%
Odore	di ragia minerale
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	spazzolare e pulire accuratamente il supporto solo su supporti molto vecchi e ammalorati si consiglia una mano di fissativo PLIOFIX trasparente o di PLIOCIBI diluita al 50% in ragia.
Diluizione	5% con acquaragia o diluente per sintetici.
Applicazione	a pennello, rullo, spruzzo.
Essiccazione	essicca al tatto dopo 4-6 ore; in profondità dopo almeno 24 ore.
CONFEZIONI E RESA	barattolo metallico da litri 15 per mq 90 barattolo metallico da litri 4 per mq 24
AVVERTENZE	Il prodotto é formulato con solventi. Areare bene gli ambienti chiusi Applicare in strati leggeri per evitare negativi effetti estetici come il raggrinzimento del prodotto L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it