



SCHEMA TECNICA

INCAPSULANTE x ETERNIT (AUSILIARIO DI TIPO "D")

Descrizione	incapsulante per coperture in cemento-amianto (ETERNIT) formulata con resine acriliche in emulsione e speciali additivi, stabile all'aggressione degli alcali
Campi di impiego	Trattamento di pannelli di cemento-amianto per limitare la dispersione nell'aria di polveri e fibre nocive durante gli interventi di rimozione e smaltimento secondo i requisiti del DM del 6-9-94 e del DM del 20-8-99
DATI TECNICI	
Composizione	resina acrilica e coalescenti
Residuo Secco	25%
Odore	leggero di resina acrilica
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	
Diluizione	il prodotto è pronto all'uso
Applicazione	preferibilmente a rullo o spruzzo con pompa a bassa pressione
Essiccazione	- Fuori polvere : 1 ora - Manipolazione : 4 ore - Profondità : 10-20 ore
CONFEZIONI E RESA	canistro plastica da litri 20 per mq 100/140
AVVERTENZE	Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi. Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo. A disposizione autocertificazione di corrispondenza ai requisiti di prodotto ausiliario di tipo "D". Proteggere dal gelo e dai raggi diretti del sole, agitare bene prima dell'uso, usare le normali precauzioni di utilizzo dei prodotti chimici quali guanti, occhiali, ecc...

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it