



## SCHEMA TECNICA

# FONDACQUA FERRO

**Descrizione** Fondo antiruggine acrilico all' acqua di colore bianco, inodore, a rapida essiccazione

**Campi di impiego** Ideale sottosmalto per finiture con SMALTACQUA su superfici metalliche

### DATI TECNICI

**Composizione** fosfato di zinco ed inibitore di corrosione, cariche selezionate e resine acriliche

**Residuo Secco** 70%

**Odore** leggero di resina acrilica

### NOTE APPLICATIVE

**Preparazione** spazzolare bene il supporto e rimuovere ogni traccia di ruggine. Solo se la superficie è molto arrugginita applicare una mano di convertiruggine FERROX. Dopo 24 ore applicare una o due passate di FONDACQUA ANTIRUGGINE. Dopo 4-6 ore applicare la successiva finitura con SMALTACQUA.

**Diluizione** con 5-10% di acqua

**Applicazione** a pennello, rullo a pelo corto o spugna fine, a spruzzo

**Essiccazione** al tatto dopo 10 minuti; è già carteggiabile dopo 3 o 4 ore.

**CONFEZIONI E RESA** barattolo plastica da litri 0,75 per mq 4  
secchio plastica da litri 2,5 per mq 14

### AVVERTENZE

Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi.

Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

**COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.**

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it  
www.colorificiobresciano.it