



## SCHEMA TECNICA

# RIVESTIMENTO PLASTICO CIVILE

**Descrizione** Rivestimento plastico continuo, di facile e morbida applicazione, ottima aderenza, elevata resistenza agli agenti atmosferici

**Campi di impiego** Finitura di facciate esterne

## DATI TECNICI

**Composizione** resine acriliche in dispersione, pigmenti coloranti inorganici resistenti alla luce e quarzo di varia granulometria (da 0,4 a 0,7 mm)

**Peso Specifico** kg 1,85/lt

## NOTE APPLICATIVE

**Preparazione** È indispensabile preparare il fondo con una mano di buon fissativo all'acqua (CIBIFIX o RESINA AC) o a solvente (PLIOFIX)

**Diluizione** pronto all'uso o con acqua max al 2-3%

**Applicazione** con frattone in acciaio e successive passate di finitura con frattone di plastica. Si consigliano 2 passate

**Essiccazione** 4-8 ore; sovraverniciabile dopo almeno 4-6 ore

**CONFEZIONI E RESA** secchi plastica da kg 25 per mq 12

## AVVERTENZE

Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi.

Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

**COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.**

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it  
www.colorificiobresciano.it