



SCHEMA TECNICA

SMALTO EPOSSIDICO

| | |
|----------------------------------|---|
| Descrizione | Smalto epossipoliamidico a due componenti, indurente all' aria a temperatura ambiente. |
| Campi di impiego | Per finiture brillanti resistentissime all' abrasione, ai detergenti ed agli aggressivi chimici in genere, su strutture in metallo o calcestruzzo. |
| DATI TECNICI | |
| Composizione | Resine epossipoliamidiche e pigmenti solidi alla luce |
| Residuo Secco | 50% |
| Odore | caratteristico di solventi aromatici |
| NOTE APPLICATIVE | |
| Preparazione/miscelazione | pulire e spolverare accuratamente il supporto, superfici precedentemente verniciate con pitture sintetiche devono essere asportate. Mescolare bene i componenti singoli, poi miscelare nel rapporto 5:1 (20%) smalto parte A col catalizzatore parte B solo la quantità usabile entro 5 ore |
| Diluizione | con diluente per epossidici 5-10 %. |
| Applicazione | a pennello, rullo a pelo corto o a spruzzo in strati leggeri; carteggiare finemente tra una mano e l'altra se l' intervallo supera le 5 ore |
| Essicazione | al tatto dopo 4 - 6 ore, in profondità dopo 48-72 ore. |
| CONFEZIONI E RESA | lt 4 + 0,800 per mq 24 lt 1 + 0,200 per mq 6 |
| AVVERTENZE | Applicare in strati leggeri per evitare negativi effetti estetici come il raggrinzimento del prodotto L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essicazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide. prestare attenzione alla fase applicativa del prodotto: il prodotto va applicato incrociando il verso di stesura delle mani. |

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it