



SCHEMA TECNICA

FONDO EPOSSIDICO MONOCOMPONENTE

Descrizione	Fondo anticorrosivo per ferro e ancorante per verniciatura su lamiere zincate e leghe leggere
Campi di impiego	Fondo monocomponente a rapida essiccazione per manufatti in metallo, lamiera zincata e leghe leggere con buona resistenza ad agenti chimici
DATI TECNICI	
Composizione	Primer-antiruggine a base di polimeri epossidici ad alto peso molecolare, fosfato di zinco e cariche inerti
Odore	di solventi aromatici
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	Pulire e sgrassare accuratamente il supporto
Diluizione	può essere diluito con diluente per epossidici o diluente nitro tra il 5% e il 25%
Applicazione	a pennello, rullo o spruzzo
Essiccazione	fuori polvere: 10-20 min - secco al tatto: 1 ora - essiccazione completa: 48 ore - sovraverniciabile dopo 3-4 ore
CONFEZIONI E RESA	lt 0,500 per 3-4 mq lt 2,500 per 16 mq kg 25 per 110 mq
AVVERTENZE	Applicare in strati leggeri per evitare negativi effetti estetici come il raggrinzimento del prodotto L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it