



SCHEMA TECNICA

(D) FONDO EPOSSIDICO

Descrizione	Pittura di fondo epossidica bicomponente di colore grigio, rosso o verde RAL 6011 con ottime caratteristiche di aggrappaggio e resistenza chimico -fisica
Campi di impiego	Fondo a finitura satinata per pavimenti e manufatti in cemento in genere come vasche di contenimento liquidi. Antiruggine per ogni superficie metallica
DATI TECNICI	
Composizione	Primer-antiruggine a base di resine epossidiche reticolanti con poliammidi, a solvente, da catalizzare al 20% con parte B
Odore	di solventi aromatici
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	pulire e spolverare accuratamente il supporto. Superfici precedentemente verniciate con pitture filmanti devono essere ben sverniciate. Prima della catalizzazione mescolare bene singolarmente la parte A e la parte B poi aggiungere alla parte A il catalizzatore B a filo, lentamente
Diluizione	può essere diluito con diluente per epossidici, max 20%
Applicazione	preferibilmente a pennello o rullo, in 2 o 3 mani. Pot life 2 o 3 ore
Essiccazione	in superficie dopo 4-8 ore - In profondità dopo 24-48 ore. La resistenza chimico-fisica è massima dopo 3-4 giorni
CONFEZIONI E RESA	secchio da kg 25 di parte A + kg 5 di parte B per mq 100 secchio da kg 5 di parte A + kg 1 di parte B per mq 20
AVVERTENZE	Applicare in strati leggeri per evitare negativi effetti estetici come il raggrinzimento del prodotto L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it