



N. 0091
cod.13550
rev.13\11\14

SCHEDA TECNICA

PITTURA PELABILE

Descrizione

pittura protettiva spellabile

Campi di impiego

indicata per la protezione temporanea di manufatti in metallo in genere

DATI TECNICI

Composizione

viscosità 60"-120" CF4 a 20° C.

Residuo Secco

29-36%

Odore

di solventi aromatici

NOTE APPLICATIVE

Preparazione

pulire, spolverare e sgrassare le superfici metalliche

Diluizione

può essere diluito con metiletilchetone MEK

Applicazione

pennello o rullo

Essiccazione

5 - 10 minuti fuori polvere - 30 minuti asciutto

CONFEZIONI E RESA

latta da lt 20 per 200 mq

latta da lt 4 per 40 mq

10-12 mq /litro per uno spessore di 25-30 micron

AVVERTENZE

Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi.

Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di volere regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.