



SCHEMA TECNICA

PRIMER EPOX TRASPARENTE TR2

Descrizione	primer trasparente per pavimenti in cemento a base di resine epossidiche-amminiche bicomponenti con ottime caratteristiche di resistenza all'abrasione e resistenza agli aggressivi chimici
Campi di impiego	per impregnare e consolidare pavimentazioni in cemento prima della finitura con vernici epossidiche o poliuretaniche o come trattamento ANTIPOLVERE
DATI TECNICI	
Composizione	resine epossidiche e addotti amminici cicloalifatici esenti da solventi
Odore	di solventi aromatici
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	pulire e spolverare accuratamente il supporto che deve essere ben asciutto e non unto. Miscelare la parte A con la parte B in rapporto di 100:45; pot life 30 minuti circa
Diluizione	5 - 10% acqua
Applicazione	a pennello, rullo pelo corto o spatola
Essiccazione	al tatto circa 2/4 ore; in profondità 12/24 ore; applicare eventuali finiture entro le 48 ore; indurimento completo dopo 7 giorni
CONFEZIONI E RESA	kg 0,200 al mq parte A kg 20 + parte B kg 9 per mq 150 parte A kg 4 + parte B kg 1,8 per mq 30
AVVERTENZE	Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi. Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it