



SCHEMA TECNICA

ZINCANTE INORGANICO

Descrizione Primer con eccellenti proprietà anticorrosive, resiste a temperature fino a 400°

Campi di impiego

DATI TECNICI

Composizione zinco in polvere, etilsilicato idrolizzato e solventi vari

Residuo Secco 86%

Odore di solventi aromatici

NOTE APPLICATIVE

Preparazione sabbare il supporto in metallo, miscelare la soluzione con lo zinco in polvere mescolare bene la parte A (liquida) con la parte B (polvere)

Diluizione

Applicazione preferibilmente a spruzzo, con miscelatore per impedire la sedimentazione dello zinco

Essiccazione da 30 minuti a 24 ore secondo l'umidità relativa

CONFEZIONI E RESA 10 litri parte A + 25 kg parte B per mq 85 con spessore di 75 micron

AVVERTENZE

Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi.

Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it