



N. 0097
cod.14810
rev.13\11\14

SCHEMA TECNICA

ACRIPUR H

Descrizione	vernice acril-poliuretana trasparente lucida e satinata BICOMPONENTE, con ottime caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici e agli aggressivi chimici - IDROSOLUBILE
Campi di impiego	adatto per finiture lucide e satinata di tutte le superfici in metallo e cemento dopo fondi epossidici o acrilici
DATI TECNICI	
Composizione	resine acriliche ossidrilate reticolabili con isocianati alifatici
Residuo Secco	50%
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	pulire e spolverare accuratamente il supporto, miscelare la parte A con la parte B in rapporto 100 : 25. Pot life : 4 ore circa
Diluizione	5 - 10 % acqua
Applicazione	pennello - rullo pelo corto - spruzzo
Essicazione	fuori polvere 60 minuti - al tatto circa 2/4 ore - in profondità 24 ore
CONFEZIONI E RESA	barattolo da kg 20 (+ catalizzatore lt 5) per mq 120 circa (2 mani) barattolo da litri 4 (+catalizzatore lt 1) per mq 25-30 circa (2 mani) barattolo da litri 0,750 (+ catalizzatore ml 200) per mq 5 circa (2 mani)
AVVERTENZE	Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi. Temperature inferiori a +5 gradi ritardano i tempi di essicazione Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essicazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it