



N. 0100  
cod.44880  
rev.13\11\14

## SCHEMA TECNICA

# PARALOID B72

<b>Descrizione</b>	Resina in granuli trasparenti, solubile in diluente nitro, alcool, acquaragia
<b>Campi di impiego</b>	Rassodamento e restauro di supporti in legno vecchi e poco compatti od in muratura friabili o sfarinanti
<b>DATI TECNICI</b>	
<b>Composizione</b>	Resina acrilica
<b>Residuo Secco</b>	100%
<b>Odore</b>	inodore
<b>NOTE APPLICATIVE</b>	
<b>Preparazione</b>	
<b>Diluizione</b>	diluire con diluente nitro o acetone o trielina od alcool in percentuali fra il 2-3% ed il 10-15%, mescolare a lungo fino al completo dissolvimento dei granuli
<b>Applicazione</b>	in più strati leggeri a pennello oppure a spruzzo
<b>Essiccazione</b>	completa dopo 24 ore
<b>CONFEZIONI E RESA</b>	
<b>AVVERTENZE</b>	

**COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.**

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. [colorificiobresciano@colorificiobresciano.it](mailto:colorificiobresciano@colorificiobresciano.it)  
[www.colorificiobresciano.it](http://www.colorificiobresciano.it)

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di volere regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.