

GRASSELLO DI CALCE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

DECORLUX è un pregiato stucco di finitura per interni di aspetto lucido e liscio, ricco di effetti cromatici. E' un legante idraulico composto da grassello di calce a lunga stagionatura, pigmenti minerali e additivi che conferiscono al prodotto maggiore adesione.

Consente la massima traspirabilità e svolge per sua natura un' azione antimuffa ed antibatterica nel tempo.

DECORLUX è una finitura particolarmente indicata per edifici storici, ma trova molto uso nelle nuove costruzioni che rispettano le caratteristiche della biocostruzione.

CAMPI D'IMPIEGO

DECORLUX è particolarmente indicata per la finitura di pareti interne specialmente su intonaci traspiranti preferibilmente composti da calce; può comunque essere applicata su intonaco civile tirato fine.

- ZONE DI INTERESSE ARCHITETTONICO
- CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PALAZZI STORICI
- AMBIENTI INTERNI DI PREGIO COME PALAZZI, HOTEL, CENTRI CONGRESSI.
- ABITAZIONI COSTRUITE CON BIOCONSTRUZIONI

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

Prima di applicare **DECORLUX**, è essenziale preparare ed analizzare adeguatamente la superficie.

Il supporto deve risultare perfettamente pulito, libero da polvere ed eventuali tracce di olii e grassi; nel caso di vecchie pitture sfarinanti, è consigliata la rimozione delle parti non perfettamente ancorate, fino ad ottenere una superficie perfettamente coesa. Prima dell'applicazione di **DECORLUX** è necessario accertare la completa e totale maturazione dell'intonaco di fondo.

DECORLUX si applica di preferenza su intonaci nuovi tirati a fine senza alcun trattamento preliminare, ma può essere applicato anche su di un supporto già tinteggiato con pittura ad acqua, purchè la pittura sia ben ancorata e presenti una certa porosità e ruvidità.

Su supporti friabili ed altamente assorbenti, su supporti non minerali quali cartongesso e legno, su intonaci a base gesso e per vecchi intonaci rapezzati è indispensabile trattare il fondo con **FONDODECOR** trasparente (diluito 1:3 con acqua) e lasciare asciugare per almeno 6 ore.

Si applica quindi una mano di **FONDO ARENA** per avere uniformità di asciugatura ed ottimo ancoraggio.

Attrezzi applicativi: frattazzo in acciaio.

L'applicazione è a 2 mani avendo cura di distribuire il prodotto in modo uniforme.

Quando la prima mano è perfettamente asciutta, si procede all'applicazione della seconda mano, lavorando il prodotto sempre in pressione. Prima che il prodotto asciughi completamente, si procede alla lamatura utilizzando un frattazzo in acciaio pulito (più il prodotto viene lamato e più sarà marcato l'effetto lucido finale).

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Peso specifico: 1170 gr/Lt± 20
- Natura del legante: grassello di calce stagionato
- PH: 12-13 c.a.
- Resa media per confezione: Kg 25 = 25 m²
- Aspetto: lucido e liscio
- Lavorabilità: ottima
- Essiccazione: 24/36 ore
- Maturazione/ossidazione: 2/3 settimane
- Diluizione: pronto all'uso
- Colori disponibili: bianco e tinte cartella
- Contenuto massimo VOC: < 30 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/α - BA

AVVERTENZE

Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della rasatura prima di procedere con la finitura (28 giorni circa).

Non saranno accettati eventuali reclami per scostamenti di tinta dopo l'applicazione.

Si raccomanda l'utilizzo della finitura di uno stesso lotto di produzione per evitare differenze di tonalità.

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C.

Fino a completo essiccamento e maturazione proteggere dal gelo e da una rapida asciugatura.

Irritante per gli occhi e la pelle. In caso di contatto lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Tenere la confezione fuori dalla portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello plastica riciclabile da Kg 5 - 25.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

Stoccaggio 12 mesi c.a.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/02/1990

Ultimo aggiornamento: 01/04/2016

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.



CORI srl

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. + 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697