

FONDO FISSATIVO CONSOLIDANTE PER FINITURE AI SILICATI

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

FONDOSILK è un fondo fluosilicante stabilizzante modificato, formulato a norma DIN 18363.

La descritta stabilizzazione del silicato di potassio ha permesso anche l'aggiunta di dispersioni polimeriche insaponificabili consentendo di formulare i moderni fondi monocomponenti ai dispersion-silicati.

Consente di regolare l'assorbimento del supporto, consolida in profondità, garantisce l'ancoraggio delle mani di finitura, non diminuisce la traspirabilità della muratura.

Per il trattamento di intonaci minerali, consente una buona penetrazione delle pitture e rivestimenti ai silicati.

Penetra in profondità attraverso la porosità dei supporti reagendo chimicamente (silicizzazione) formandosi parte indissolubile dei supporti.

FONDOSILK è un prodotto fluido e lattiginoso di natura inorganica.

Ideale per superfici esterne sulle quali andrà applicato un rivestimento murale tipo **VENESILK** o oppure una pittura ai silicati **CORISILK**.

Non può essere utilizzato come finitura.

CAMPI D'IMPIEGO

FONDOSILK è particolarmente indicato per il trattamento di pareti e facciate che richiedono una finitura altamente qualificata.

- ZONE URBANE ED INDUSTRIALI.

- INTONACI NUOVI E VECCHI.

- ZONE DI INTERESSE ARCHITETTONICO

- CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PALAZZI STORICI

- ABITAZIONI COSTRUITE CON BIOCOSTRUZIONI

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

FONDOSILK deve essere applicato su supporti ben coesi e tenaci, intonaci maturi, puliti ed asciutti, privi di sostanze inquinanti, liberi da polvere, olii e grassi.

Prima dell'applicazione di **FONDOSILK** è necessario:

- rimuovere eventuali vecchie pitture non perfettamente ancorate o ammalorate;
- livellare le eventuali irregolarità del supporto;
- ripristinare gli intonaci con **CORIBETON** e procedere ad una adeguata carteggiatura delle stuccature;
- eliminare l'eventuale presenza di muffe trattando la superficie con **FONDOSAN** (pronto all'uso) previa spazzolatura.

Applicare **FONDOSILK** diluito fino al 50% con acqua a seconda dell'assorbimento.

Attrezzi applicativi: pennello, rullo, spruzzo o airless (la diluizione dipende dal foro dell'ugello).

L'applicazione è a una mano.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Peso specifico: 1140 gr/Lt± 20
- Stato fisico: liquido lattiginoso
- Natura del legante: legante stiroil-acrilico e silicato di potassio stabilizzato
- PH: 11-12 c.a.
- Essiccazione: al tatto in 60 min. (a 25°C con Umidità Relativa 65%) sovraverniciabile dopo 5-8 ore
- Resa media per confezione: Kg 25= 250 - 280 m² (in funzione dell'assorbimento del supporto e della diluizione)
- Diluizione: 50% con acqua
- Colori disponibili: trasparente, bianco o tinte A-B-C-D Mazzetta
*tinteggiabile con **STABILCORI N-RL**
- Contenuto massimo VOC: < 20 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/h - BA

AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini e lontano da alimento o mangimi o bevande.

In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Dopo l'utilizzo chiudere il tappo ermeticamente per evitare che il prodotto perda la sua efficacia.

Proteggere tutti gli elementi in alluminio, plastica e vetro.

Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della superficie prima di procedere con la finitura.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come sopra indicato.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su superfici che presentano macchie oleose.

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C.

Evitare l'applicazione in presenza di vento o con minaccia di pioggia.

IMBALLO E CONSERVAZIONE

Tanica plastica riciclabile da Kg 5 - 10 - 25.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

Stoccaggio 12 mesi c.a.

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/02/2000

Ultimo aggiornamento: 15/02/2018



CORI srl

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. + 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697