

IDROPITTURA PER INTERNI PER CARTONGESSO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

IDROGESSO è una idropittura opaca per interni di pregio con una buona lavabilità, dotata di ottimo potere riempitivo e ottima copertura abbinata ad una alta resa. Ha un'eccellente resistenza ai lavaggi, allo strofinamento ed una buona elasticità. Permette un'alta traspirazione ed un'ottima resistenza agli alcali.

Non spolvera nel tempo e non gocciola. La sua finitura liscia, lascia un gradevole aspetto al tatto.

A base di legante stiroacrilico in dispersione acquosa e microcariche minerali selezionate.

Rende l'ambiente sano, pulito e dall'elevato comfort abitativo.

CAMPI D'IMPIEGO

IDROGESSO è particolarmente indicato per la finitura di pareti interne, sui tipici supporti "difficili" quali gesso e cartongesso.

- AMBIENTI INTERNI CIVILI

- AMBIENTI INDUSTRIALI

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

IDROGESSO è particolarmente indicata sui tipici supporti di gesso e cartongesso, puliti ed asciutti, privi di sostanze inquinanti, liberi da polvere, oli e grassi.

Su cartongesso, non è richiesto un particolare isolante, per cui è possibile applicare **IDROGESSO** direttamente.

Su superfici in gesso o su superfici molto assorbenti, prima dell'applicazione di **IDROGESSO** è necessario:

- rimuovere eventuali vecchie pitture non perfettamente ancorate o ammalorate;
- livellare le eventuali irregolarità del supporto;
- ripristinare gli intonaci con **CORIBETON** o **CORISTUK** e procedere ad una adeguata carteggiatura delle stuccature;
- eliminare l'eventuale presenza di muffe trattando la superficie con **FONDOSAN** (pronto all'uso) previa spazzolatura.
- applicare una mano di **FONDOCRI** diluito 1:3 con l'acqua.

Se necessario, per evitare la formazione di muffe, additivare la pittura con **CORICID**.

Attrezzi applicativi: pennello, rullo, spruzzo o airless (la diluizione dipende dal foro dell'ugello).

L'applicazione è a 2 mani (se necessario, valutare una terza mano).

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Peso specifico: 1670 gr/Lt± 20
- Stato fisico: liquido
- Natura del legante: emulsioni stiroacriliche in dispersione acquosa
- PH: 8,5
- Essiccazione: al tatto in 45-60 min. (a 25°C con Umidità Relativa 65%)
- Sovraverniciabilità: 4-5 ore tra una mano e l'altra (a seconda dell'umidità relativa)
- Resa media per confezione: Lt 15 = 70-80 m² (comprese le due mani)
- Diluizione: 1° mano 30% con acqua - 2° mano 25% con acqua
- Colori disponibili: bianco o tinte A-B mazzetta
*tinteggiabile con **STABILCORI N-RL**
- Contenuto massimo VOC: < 15 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/α - BA

AVVERTENZE

Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della superficie prima di procedere con la finitura. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentano macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide. Evitare l'applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30° C. Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello plastica riciclabile da Lt 15.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

Stoccaggio 12 mesi c.a.

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/05/2012

Ultimo aggiornamento: 23/01/2018



CORI srl

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. + 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697