



Atriathermika Primer Termiko per Esterni

Linea: Rivenditori
Numero : 45.210
Rev. : 2
Anno : febbraio '12

Tipo di prodotto	Fissativo consolidante terpoliacrilico murale per esterno	
	APTE è un fondo consolidante a base di resine terpoliacriliche in emulsione acquosa con ottimo potere penetrante, forte riduzione dell'assorbimento d'acqua, elevata protezione contro l'umidità, riduzione della formazione di sali solubili. Prodotto traspirante.	
Campi di impiego	APTE si applica su superfici murali esterne già verniciate con vecchie pitture e rivestimenti (lamato, intonaco li vigni, graffiato, rullato) ben aderenti e senza fessurazioni.	
Caratteristiche tecniche	Aspetto	Liquido
	Colore in barattolo	Neutro o bianco semicoprente
	Densità Kg/Lt	1,02 ± 0,02
	Viscosità di fornitura 25°C	15 sec. Coppa Ford 4
	Residuo secco volumetrico %	25% ± 1
	Resa teorica mq/lit – gr/m ²	70-80 gr/mq
	Spessore tipico micron umidi/secchi	25 micron
	Rapporto di miscelazione Base/Indurente	Prodotto monocomponente
	Pot Life	Non applicabile
	Diluizione	Acqua
	Metodo applicativo	Pennello Rullo Spruzzo convenzionale Spruzzo Airless
		Diluiz. 1:1 Diluiz. 1:1 Diluiz. 50% Dimensione ugello 1,1 – 1,3 mm Pressione 3:5 – 4 Pa (atm) Non idoneo
	Essiccazione 25°C	Fuori Tatto : Secco al tatto : Secco in profondità :
		1 ora 4 ore 12 ore
	Sovrapplicazione Minima/ Massima	6 ore minimo / nessuna limitazione
	Punto di infiammabilità	Ininfiammabile
	Stabilità allo stoccaggio	12 mesi
	Confezioni standard	Lt. 5 – Lt. 15
Note	Non applicare il prodotto se vi è minaccia di pioggia, non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a 35°C oppure su superfici a diretto contatto con l'irraggiamento solare.	



Atriathermika Primer Termiko per Esterni

Linea: Rivenditori
Numero : 45.210
Rev. : 2
Anno : febbraio '12

Norme di applicazione

Preparazione delle superfici

- Nuove: ben pulite, esenti da polvere e tracce di unto. Eliminare le parti friabili distaccanti, livellare con rasante . assicurarsi che le superfici non siano umide, applicare una mano di **APTE** uniformemente evitando l'accumulo in superficie che potrebbe comportare un aspetto non uniforme delle finiture che si possono presentare chiazze di opacità differente.
- Già pitturate: assicurarsi che la vecchia pittura o rivestimento sia ben aderente. Eliminare incrostazioni e parti friabili meccanicamente. Stuccare con rasante cementizio fine (CLS-5 o Inerplast additivato con cemento). Accertarsi che non ci sia umidità né efflorescenze. Applicare **APTE** con le stesso modalità delle superfici nuove.

Consigliato per

- Superfici interne ed esterne.

Sconsigliato per

- Immersione continua in acqua.

Fondi e finiture consigliate

- Atriathermika per Esterno , Atriathermika Guaina , Atriathermika Rivestimento.

Informazioni di sicurezza

- Il prodotto non è infiammabile.
Per l'applicazione ed il trasporto è esente da etichettatura di sicurezza secondo la normativa CEE 88/379.
non disperdere i residui e i contenitori nell'ambiente
Per ulteriori informazioni in merito consultare la relativa scheda di sicurezza.

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.