



ROYAL CERAMIC

SMALTO CERAMICO CERAMIC ENAMEL / ÉMAIL CÉRAMIQUE

Royal Ceramic è uno smalto ceramico con elevate caratteristiche di adesione e brillantezza, adatto alla pitturazione di superfici difficili come ceramica, plastica, vetro, alluminio, legno e ferro.

Royal Ceramic non ingiallisce ed è molto resistente all'abrasione ed all'azione dei saponi e dell'acqua calda, con sbalzi termici frequenti.

Le superfici pitturate con Royal Ceramic risultano brillanti, bianchissime e durature nel tempo.

Con Royal Ceramic le vasche da bagno di ogni materiale, i sanitari, le piastrelle, i box doccia, gli infissi in alluminio o plastica tornano all'originale splendore.

Carteggiare e lavare con cura il supporto da smaltare con uno sgrassatore forte idrosolubile di tipo domestico.

Preparare la miscela di metà prodotto, per la prima mano, mescolando base ed induritore in rapporto 3/1 in volume o 4/1 in peso.

Applicare direttamente la prima mano a pennello, facendo attenzione che la miscela è applicabile entro un'ora dalla miscelazione.

A distanza di almeno 12 ore miscelare la restante parte di prodotto ed applicare la seconda mano.

Si può applicare anche a rullo o a spruzzo previa diluizione con diluente specifico.

GB ROYAL CERAMIC has been developed for bathtubs and adheres directly to an adequately cleaned and degreased metal or plastic tube. It can be applied either by spray or brush, given its flow characteristics. Suitable for all types of surfaces (wood, steel and aluminium) that have been adequately prepared. Mix base and hardener thoroughly and apply within 2 (at 20°C); during application and curing the temperature must be between 10 and 20°C. Two coats must be applied

F Étudié pour baignoires en métaux ou polyester, cet émail polyurethane très brillant et résistant s'applique directement. Il peut s'appliquer au pinceau, étant donné ses caractéristiques de dilatation. Le ROYAL CERAMIC convient à tous les supports (bois, acier, aluminium) convenablement préparés. Mélanger soigneusement les deux composants et appliquer dans les deux heures (à 20°C). Pendant l'application et la réticulation la température doit être comprise entre 10 et 20°C. Appliquer deux couches.

diluente / thinner / diluent: "PER POLIURETANICI"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 12 MQ/LT

essiccazione al tatto / touch dry / sec au toucher: 4 h

riverniciabilità / overcoating / revernissable: 12 h.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseillée: 2-3

durata della miscela / pot life / duree de melange: 2 h. (20°C.)

rapporto di catalisi / mix ratio / rapport de melange: A/B = 3/1 volume = 4/1 peso

spessore secco raccomandato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: 60 microns

solidi in volume / solids content / residu sec: 50%

punto di infiammabilità / flash point / point d'eclair: 25° C.

peso specifico / specific weight / poids spécifique: 1,25

airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.015 - 0.017

spruzzo convenzionale / spry / pistolet : pressione 2 - 3 Kg/cm2 ugello 1.2 - 1.4



COLORI:

bianco, azzurro,
blu, verde,
rosso, grigio,
avorio



DISPONIBILE:

Confezione da 375 ml.

