

# 082103 CERAMIZZANTE EXTRA

È una vernice trasparente, semilucida, a base di una miscela di resine acriliche e poliuretaniche a struttura alifatica, in dispersione acquosa.

## Caratteristiche



**Peso specifico:** 1,0 kg/l

**Residuo secco:** 30% (peso/peso)

**Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)**

Il valore limite UE per questo prodotto, cat. B/BA – 2010, è 100 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto CERAMIZZANTE EXTRA 082103, pronto all'uso, contiene al massimo 100g/l di COV.


## Modi di impiego




Diluizione: 15% volume



Tempo di attesa prima della seconda mano: 3 ore, tempo comunque dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 8 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Resa: 12 m<sup>2</sup>/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

## **Precauzioni prima dell'impiego**

---

**Supporti:** Adatto per proteggere dall'usura pitture murali e smalti ferromicacei.

**Pretrattamento dei supporti pre-applicazione:** Sia nel caso di ISOMETAL FERROMICACEO, che nel caso di pitture murali, il prodotto di fondo deve essere perfettamente pulito e privo di macchie. Piccoli difetti del supporto, o tracce di sporco, possono essere evidenziati dall'applicazione del CERAMIZZANTE EXTRA 082103. Non effettuare applicazioni di CERAMIZZANTE EXTRA 082103, se non si ha la certezza che il materiale di fondo sia perfettamente ancorato, senza screpolature o incipienti sfogliamenti.

### **Note**

Il prodotto teme il gelo.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5 ai 35°C è di 24 mesi.

Non contenendo sostanze pericolose, ai sensi del D.M. del 28-1-92, non richiede né etichettatura né emissione della "Scheda di sicurezza".

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di "assistenza tecnica".

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

01/2009