



VERNICI - SMALTI - PITTURE

22010 SAN SIRO (CO)- Via Statale, 14

TELEFONO 0344 50016 – FAX 0344 50130

www.colorificioravaglia.it-colorificio.ravaglia@alice.it

Scheda tecnica

HYDROCERAMICA 8021

- Prodotto:** HYDROCERAMICA è un rivestimento di resine epossidiche idrodiluibili che garantiscono un ancoraggio eccezionale su: ferro – plastica – vetro – legno – cemento – intonaco – polistirolo. E' indicata per il rivestimento di pareti in muratura e prefabbricate che devono essere facilmente lavabili e disinfettabili (soddisfa l'art. 28 D.P.R. 327/80 relativo alla normativa CEE sugli alimenti) E' particolarmente indicata per il rivestimento di vasche e serbatoi in cemento contenente acqua e scarichi industriali, per il rivestimento di piscine e di zoccolature dei locali di lavorazione e stagionatura, celle frigorifere, locali dove si formano muffe e flore batteriche ad esempio: AZIENDE AGRICOLE, MACELLI, SALUMIFICI, CASEIFICI, INDUSTRIA DELLA BIRRA, ACQUE GASATE, CARTIERE, CONCIERIE, INDUSTRIE TINTORIE. Può essere anche usata per il rivestimento di vani scale, locali scolastici, sale di degenza, uffici, laboratori, servizi, mense. CARATTERISTICHE: non sfarina, non si sfoglia, non strappa e si mantiene plastico nel tempo. resiste all'umidità relativa, alle condense acide, all'olio, all'acido solforico al 5%, all'acido lattico al 10%, alla soda caustica al 5%. HYDROCERAMICA si diluisce con acqua e può essere applicato anche a forti spessori senza che si presentino colature. E' un rivestimento TRASPIRANTE ed OSMOTICO PERMEABILE AL VAPORE ACQUEO ed ai GAS, impermeabile ai liquidi.
- Composizione:** resine epossidiche particolari idrodiluibili, pigmenti ossidi ed additivi specifici.
- Aspetto:** satinato
- Colore:** bianco e tinte a richiesta
- Confezioni:** kg. 5 + kg. 1.250 catalizzatore
- Peso specifico:** a 20°C 135 gr/dm³
- Rapporto di catalisi:** parte A 100 pp parte B 25 pp
- Applicazione:** pennello – rullo – spruzzo
- Diluizione:** con acqua – la prima mano al 20% la seconda e le successive al 10%
- Essiccazione:** POT LIFE 1.5/2 ore – fuori polvere 4 ore circa – riverniciabile 8-12 ore
- Resa:** 4/5 mq/kg per 2 mani
- Pulizia attrezzi:** subito dopo l'uso con acqua e sapone
- Preparazione del supporto:** le pareti e i supporti vecchi e sgretolati devono essere sabbiati e spazzolati, lavati con idropulitrice e fissati con appositi isolanti. I muri a gesso vanno fissati con isolante a solvente inodore.

