

01559 LECHLEROID INCOLORE LUCIDA

01589 LECHLEROID INCOLORE OPACA

Vernice nitrosintetica, incolore, lucida e opaca

Caratteristiche

Peso specifico: 1 kg/l.

Residuo secco in peso (MU591): 30%.




Durezza (ISO 1522 '73 – ASTM 4366): 40 oscillazioni.

Aspetto della pellicola/brillantezza (UNI EN ISO 2813): BRILLANTE / OPACA

Resistenza agli agenti atmosferici (W.O.M. ASTM G 26): 500 ore, scarsa.

Prodotto non soggetto alla normativa sul contenuto di COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06).
LECHLEROID INCOLORE LUCIDA e OPACA è un prodotto per mobili.

Modi di impiego



Solvente: 00551
Diluizione: 50% in volume.

Tempo di attesa prima della seconda mano: 6 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.

Essiccazione completa: 6 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.

Resa: 14m²/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

Precauzioni prima dell'impiego

Supporti: mobili in legno.

Pretrattamento dei supporti pre-applicazione: il legno deve essere pulito perfettamente e carteggiato prima dell'applicazione di LECHLEROID INCOLORE LUCIDA-OPACA 01559-01589. Sui legni nuovi, oltre alle precauzioni sopra indicate, si suggerisce di applicare TURAPORI INCOLORE (vedi scheda tecnica relativa per ulteriori informazioni) prima dell'applicazione della finitura trasparente.

Proposta colore

“Coloranti”: LECHLEROID INCOLORE LUCIDA e OPACA non è tinteggiabile con i coloranti della serie DAC.

Note

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5 ai 35°C è di 12 mesi.

Per informazioni particolareggiate su igiene del lavoro e tutela della salute consultare la relativa MSDS (scheda di sicurezza)

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.