



LINEA LEGNO
Scheda tecnica Impregnante L13
Ottobre 2015



Impregnante L13

Impregnante oleo-resinoso per legno.

Impregnante protettivo ad olio per qualsiasi tipo di legno a poro aperto in interni ed esterni.

IMPIEGO

- Per il trattamento del legno a poro aperto da colorare e proteggere.
- Per il trattamento di infissi, serramenti nuovi o già impregnati purché a poro aperto.
- Per manufatti in esterno riparati.

CARATTERISTICHE

ASPETTO

Liquido incolore o colorato all'odore di arancia. Da asciutto satinato e trasparente.

AZIONE

- Penetra profondamente nella struttura del legno e non è soggetto a screpolature, fessurazioni e scagliature. Esalta la venatura del legno. Semplifica grandemente i lavori di manutenzione.
- Impregnante, idrorepellente, nutre il legno con oli e resine vegetali. Traspirante. Non pellicola. Non svolge funzione antimuffa e antitarlo.
- da UV, da acqua e umidità. La resistenza in esterno è tanto più elevata quanto maggiore è l'intensità di colore.

RESA

Circa 15 m²/L per mano.

ESSICCAZIONE

- 8/12 ore per la mano successiva. Dati riferiti alla temperatura di 20°C e umidità rel. del 60%.
- Temperatura ed umidità differenti da quelle indicate possono modificare i tempi di essiccazione.

DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME

Terpene d'arancio, oli di tung e lino, glicerato resinico vegetale, dammar, <1% lecitina di soia, pigmenti minerali (ossidi di ferro, e nero d'ossa), argilla, essiccativi privi di piombo (Co, Ca, Zr, ragia minerale inferiore a 0,3% nel prodotto).

ESENTE DA: resine acriliche, viniliche, alchidiche di origine petrolchimica, da poliuretani, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

- **Non utilizzare sulle parti interne dei mobili.**
- Mescolare bene prima dell'uso.
- Applicare due mani a pennello o spruzzo.
- In esterni applicare 3 mani.
- Le mani vanno applicate a distanza di 8/12 ore l'una dall'altra.
- Spagliettare (paglietta 00) tra una mano e l'altra.
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale consigliati nella sezione **AVVERTENZE**. Fare riferimento alla Scheda di sicurezza del prodotto.



LINEA LEGNO
Scheda tecnica Impregnante L13
Ottobre 2015



DILUIZIONE

- Pronti all'uso.
- **Diluizioni superiori a quanto indicato pregiudicano la resistenza della finitura.**

COLORAZIONE

U600 Incolore UV, U117 Larice, U118 Quercia, U119 Noce antico, U121 Noce scuro, U122 Noce chiaro, U123 Noce.

CONSERVAZIONE

Il prodotto in barattolo conservato in luogo riparato dall'irraggiamento solare ed a temperature non inferiori ai 5°/7°C si conserva per almeno 5 anni.

PULIZIA ATTREZZI

Usare **Fluente L30**. Per una migliore cura dei pennelli e dei rulli, utilizzare **Lavapennelli D50 Solas**.

AVVERTENZE

Pericolo di autocombustione degli stracci imbevuti che vanno tenuti ben stesi oppure in recipienti metallici chiusi oppure immersi in acqua. Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltiti secondo le disposizioni di legge locali. Frasi H e P: • Liquido e vapori infiammabili. • Provoca irritazione cutanea. • Può provocare una reazione allergica cutanea. • Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. • In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. • Tenere fuori dalla portata dei bambini. • Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. Non fumare. • Tenere il recipiente ben chiuso. • Indossare guanti, indumenti protettivi, proteggere gli occhi e il viso. • In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. • Smaltire il prodotto ed il recipiente in un impianto d'eliminazione di rifiuti.

Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltiti secondo le disposizioni di legge locali.
Non ingerire il prodotto.

VOCE DI CAPITOLATO

Impregnante alle resine vegetali per l'impregnazione e la protezione del legno da U.V., acqua e agenti atmosferici, tipo **Impregnante L13 Solas**, esente da resine acriliche, viniliche, alchidiche, da poliuretanic, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere. La colorazione è data da pigmenti minerali fotostabili. In scheda tecnica compare la dichiarazione totale delle materie prime. Ha una resa di 15mq/L. Applicare 3 mani a distanza di 12 ore, a pennello o spruzzo.

CONFEZIONI

- 0,750 litri (per circa 15 mq, 1 mano)
- 5 litri (per circa 75 mq, 1 mano)
- 20 litri (per circa 300 mq, 1 mano)



LINEA LEGNO
Scheda tecnica Impregnante L13
Ottobre 2015



CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

PESO SPECIFICO	0.9 ± 0.05 kg/L
VISCOSITA'	nd
pH	nd
CONTENUTO SOLIDO	34 ± 2 % m/m
ESSICCAZIONE	8-12 ore
RESA	15 m ² /L
COV	583.5 g/L

COV - DIRETTIVA 2004/42/CE del parlamento europeo

Definizione di COV (composto organico volatile): qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C, misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa.

	Sottocategoria	Tipo	Limite g/l*	COV Solas g/l
f	Impregnanti non filmogeni per legno	BS	700	583.49

** limite max di COV consentito dall'1/01/2010 secondo la Direttiva 2004/42/CE.*

Solas non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.