

FONDATA NEL 1964

P. IVA 00240780403 - C.F. BVL GCR 38M14 A944A - Pos. Estero n° FO 001062 - R.E.A. n° 0098284 - R.I. n° 104882/1996 Forlì - Cesena
 Forlì, 02/01/2006

SCHEDA TECNICA EUROCOLL

UTILIZZO	Il collante Eurocoll va utilizzato per l'applicazione su soffitti, pareti e pavimenti in materiale murario tradizionale dei seguenti prodotti Bovelacci: Tilestyl: pannelli per soffitti, Italstyl, Eurostyl, colonne in polistirene, Objectstyl, Hisostyl: isolanti murali tipo Climaform, Climaform super, Climapron AE, TTX RF, Stiroisola AE.	
COLORE	Bianco	
CONSISTENZA	Pasta densa	
PESO SPECIFICO	~1,3 kg. / lt.	
PERICOLO DI TOSSICITA'	Assente per il normale utilizzo	
INFIAMMABILITA'	No	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	Da +8°C a +30°C. In luogo coperto, asciutto e ventilato.	
TEMPERATURA PER LO STOCCAGGIO	Da +5°C a +28°C. In luogo coperto, asciutto e ventilato. Tenere i contenitori ermeticamente chiusi.	
TEMPERATURA D'IMPIEGO AD ESSICCAZIONE AVVENUTA	Da 0°C a +55°C	
TEMPO DI APERTURA + 23°C	45 minuti	
TEMPO DI LAVORABILITA' +23°C	60 minuti	
SCIVOLAMENTO VERTICALE	Assente	
FLESSIBILITA'	Elevata	
RESISTENZA ALL'UMIDITA'	Buona	
CONSERVAZIONE	10 mesi (teme il gelo)	
CONSUMI	- PANNELLI PER SOFFITTI	1 kg x 1÷2 mq
	- PROFILI	1 kg x 20 ml 1 cartuccia x 10 ml
SOVRAVERNICIABILITA'	Si	
AVVERTENZE	<p>Il sottofondo sul quale verrà steso il collante dovrà essere consistente, asciutto, privo di grassi, olio ed umidità. La sua applicazione avviene attraverso l'utilizzo di una spatola dentata in maniera omogenea sull'area interessata. Il materiale da applicare, una volta adagiato il collante, andrà premuto in modo da schiacciare i rilievi formati dalla spatola. A seconda del grado di assorbimento delle superfici incollate e della temperatura ambiente, occorrono per l'essiccazione del collante dalle 10 alle 72 ore. Verificare che il sottofondo abbia un discreto indice di assorbimento per permettere l'essiccazione del collante. Lasciare ventilato l'ambiente di lavoro. La stesura del collante dovrà avvenire a temperatura non inferiore a +8°C. La superficie trattata dovrà essere protetta da dilavamenti. Se il supporto da rivestire presenta una superficie irregolare è consigliabile aumentare i consumi del collante. Evitare il contatto con gli occhi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Le informazioni ed i dati forniti si basano sulla ns. esperienza, ricerche e test effettuati, tuttavia, non potendo prevedere i vari tipi di utilizzo del prodotto o i metodi usati per la sua applicazione, non rilasciamo alcuna garanzia in merito a proprietà ed adattabilità. L'applicatore, con il proprio buon senso e professionalità, se ne assume dunque la piena responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.</p>	



Specializzata nella produzione di poliuretano, polistirene estruso e polistirene espanso autoestinguente Classe 1, pannelli per soffitti, controsoffitti, cornici, rosoni, colonne e decorazioni per porte, cornici in "polistrutturato", profili per la casa, battiscopa ed angolari, travi in poliuretano, rivestimenti in finto mattone, colonne, forme in polistirolo, manichini, isolanti murali, Brickstyl e Kristalstyl.
 Specialized in manufacturing polyurethane, polystyrene extruded and polystyrene expanded self-extinguishing Class 1, Tiles for ceilings, false ceilings, PS mouldings, ceilings centres, columns, doors and windows surround, mouldings in "polistrutturato", shock proof PS trimmings, polyurethane beams, false Wall Brick covering, columns, PS patchwork objects, mannequins, insulation sheets, Brickstyl and Kristalstyl.

