



## BOSTIK® 99

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo policloroprenico a spatola per l'incollaggio di laminati plastici e affini, a se stessi, a legno, compensato e sughero.

### - CAMPI DI IMPIEGO

E' un adesivo a contatto adatto per incollare laminati plastici su supporti fibrosi quali legno, compensato, truciolare, sughero, ecc.

Presenta una forte presa iniziale ed elevata resistenza, ad incollaggio avvenuto, resiste a calore e ai detersivi. Ideale per l'incollaggio anche di: laminati (es.formica), pannelli in fibra, lastre di sughero, caucciù, cuoio, linoleum, gomma, moquettes, su sé stessi e su supporti rigidi quali legno, metallo, intonaco, gesso, ceramica, cemento, pietra, ecc.

Per l'applicazione di pannelli acustici ed isolanti, per l'istallazione di laminati plastici, per lavori di riparazione su moquettes e tappezzeria.

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

• Aspetto	Liquido
• Colore	paglierino
• Peso specifico	0,90 Kg/dm <sup>3</sup>
• Viscosità	7000 mPas
• Resistenza termica	-20°C / +70°C
• Tempo aperto	30/50 minuti
• Tempo di presa	istantaneo
• Presa massima	3 giorni
• Resa	200/400 gr/m <sup>2</sup>

### - MODALITÀ D'USO

Mescolare bene prima dell'uso e utilizzare una spatola per stendere il prodotto.

Assicurarsi che i materiali siano puliti e non presentino tracce di polvere o residui di altre lavorazioni. In presenza di lamiera o metallo, è consigliabile sgrassare con acetone o trielina ( è assolutamente sconsigliato

usare solventi alla nitro o acquaragia ). Stendere un velo uniforme su entrambi i supporti, tenendo presente il grado di assorbimento dei materiali;

attendere 15 / 20 minuti circa, onde permettere l'evaporazione dei solventi, dopodichè unire le parti sottoponendole a pressatura.

L'incollaggio è da ritenersi concluso solo dopo le 48 ore.

### - STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere conservato in confezioni originali e a temperatura ambiente (+10 / +40°C).

Durata di immagazzinamento 1 anno circa.

Chiudere il contenitore dopo l'uso.

**Teme il gelo.**

### - CONFEZIONE

Scatola in metallo

Cod. 2484	contenuto 400 gr.
Cod. 2485	contenuto 850 gr.
Cod. 2486	contenuto 1750 gr.
Cod. 2487	contenuto 3650 gr.

### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.

Distribuito da : **UHU BISON S.p.A.** Via G.B. Pirelli 19 - 20124 Milano (MI) - P.Iva 10691530157 – [www.uhubison.it](http://www.uhubison.it)

Divisione Ferramenta / Colorificio / Brico Tel. 02\_6775736 \_Divisione Cartoleria Tel. 02\_6775239

Divisione G.d.o. Tel. 02\_6775274 – 734

Fax 02\_6775481