



## BOSTIK® SUPERCHIARO

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo a contatto universale policloroprenico monocomponente al solvente a presa rapida, facile da applicare con pennello o spatola dentata

### - CAMPI DI IMPIEGO

Da usare come adesivo a contatto per usi generici. Particolarmente idoneo per l'incollaggio di laminati plastici, sughero, gomma, moquette, tessuti, pelle, cuoio, cartone a se stessi e a superfici rigide quali metalli, cemento, legno, ecc. Impiallacciatura e laminati a legno e derivati.

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| • Aspetto                     | liquido                    |
| • Colore                      | Giallo chiaro              |
| • Peso specifico              | 0,85 g/cm <sup>3</sup>     |
| • Viscosità                   | 2050 mPa.s                 |
| • Tempo aperto                | 30 ÷ 50 min.               |
| • Tempo di presa              | immediata                  |
| • Resa                        | 200 ÷ 400 g/m <sup>2</sup> |
| • Resistenza alla temperatura | 70°C**                     |

\*\* dopo 48 ore dall'incollaggio in esercizio continuo

### - MODALITÀ D'USO

Il prodotto viene abitualmente applicato a pennello e a volte a spatola. Pulire e sgrassare le parti da incollare. Mescolare l'adesivo prima dell'uso, stendere un leggero strato sulle due parti da incollare, attendere l'evaporazione dei solventi, quindi accoppiare avendo cura di non imprigionare bolle d'aria, infine pressare uniformemente per alcuni secondi.

La massima forza di incollaggio si raggiunge dopo circa 48 ore.

### - AVVERTENZE

La massima forza di incollaggio si raggiunge dopo circa 48 ore. Dopo 4 giorni l'adesivo è insolubile in acqua e nelle soluzioni dei comuni detersivi.

### - STOCCAGGIO

Il prodotto dopo confezionamento se ben conservato in luogo fresco e asciutto e a temperatura ambiente è stabile per almeno due anni.

Teme il gelo.

### - CONFEZIONE

cod.2354	astuccio	15 gr.
cod.2355	blister	50 gr.
cod.2356	astuccio	125 gr.
cod.2357	latta	400 gr.
cod.2358	latta	850 gr.
cod.2370 2383	astuccio	50 gr.

### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.

Distribuito da : **UHU BISON S.p.A.** Via G.B. Pirelli 19 - 20124 Milano (MI) - P.Iva 10691530157 – [www.uhubison.it](http://www.uhubison.it)

Divisione Ferramenta / Colorificio / Brico Tel. 02\_6775736 \_Divisione Cartoleria Tel. 02\_6775239

Divisione G.d.o. Tel. 02\_6775274 – 734

Fax 02\_6775481