



BOSTIK® ACCIAIO RAPIDO BOSTIK® ACCIAIO RAPIDO MIXER

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo bicomponente a base di resine epossidiche liquide contenente alluminio in polvere leafing additivato con tissotropizzante. Ideale per incollaggi molto forti di materiali difficili, anche per superfici non combacianti. Può essere utilizzato per stuccare fori e fessure, non ritira e indurisce in pochi minuti. Non contiene solventi pertanto non ritira in fase di indurimento. Il prodotto è di colore acciaio, dopo indurimento è sovraverniciabile e resiste a temperature comprese tra -20°C e +100°C.

Dopo indurimento può essere trapanato o smerigliato con carta abrasiva.

Resiste ai lavaggi con acqua anche calda, ai solventi, oli, grassi, ecc.

- CAMPI DI IMPIEGO

Salda materiali di diversa origine quali: vetro, ceramica, cristalli, marmo, pietra, legno, metalli, acciaio, plastiche. Garantisce ottimi risultati anche su superfici non combacianti.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

Parte A

- | | |
|------------------|---------------|
| • Aspetto | Liquido denso |
| • Colore | alluminio |
| • Viscosità | 50.000 cPs |
| • Odore | tipico |
| • Peso specifico | 1,07 g/ml |

Parte B

- | | |
|------------------|---------------|
| • Aspetto | Liquido denso |
| • Colore | neutro |
| • Peso specifico | 90.000 cPs |
| • Odore | tipico |
| • Peso specifico | 0,95 g/ml |

Dopo miscelazione

- | | |
|-------------|--------------|
| • Gel time | 3÷4 minuti |
| • Set time | 5÷6 minuti |
| • Tack free | 10÷15 minuti |

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| • Indurimento completo | 30 minuti |
| • Picco esotermico (100gr.) | 95÷100°C |

- CARATTERISTICHE DOPO L'INDURIMENTO

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| • Durezza shore D | 75÷80 |
| • Ritiro lineare | nessuno |
| • Resistenza alla trazione | 470÷520 Kg/cm ² |
| • Resistenza alla flessione | 550÷650 Kg/cm ² |
| • Adesione su ferro | 32÷34 Kg/cm ² |
| • Resist. alla compressione | 550÷650 Kg/cm ² |

Resistenza chimica: buona agli acidi e alcali anche concentrati, agli olii ed ai carburanti.

- MODALITÀ D'USO

Pulire e sgrassare le parti da incollare. Miscelare con molta cura RESINA e INDURITORE in parti uguali. Applicare entro 3÷5 minuti dalla miscelazione uno strato sottile di adesivo su entrambe le superfici da incollare e tenere in pressione per 10÷20 secondi. Il tempo di indurimento è in relazione alla temperatura e allo spessore; in genere gli oggetti possono essere maneggiati dopo 15÷20 minuti. Dopo l'indurimento l'adesivo può essere carteggiato, levigato, verniciato, ecc.

- AVVERTENZE

Non invertire i tappi dei due tubetti, il contatto anche accidentale dell'induritore con la resina provoca l'indurimento dell'adesivo.

- STOCCAGGIO

Il prodotto dopo confezionamento se ben conservato in luogo fresco e asciutto e a temperatura ambiente è stabile per almeno due anni.

Teme il gelo.

- CONFEZIONE

- | | |
|------------------|----------------------------------|
| cod.2366 blister | 2 tubetti in alluminio da 40 gr. |
| cod.2404 blister | siringa da 25 ml. |

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.

Distribuito da : **UHU BISON S.p.A.** Via G.B. Pirelli 19 - 20124 Milano (MI) - P.Iva 10691530157 – www.uhubison.it

Divisione Ferramenta / Colorificio / Brico Tel. 02_6775736 _Divisione Cartoleria Tel. 02_6775239

Divisione G.d.o. Tel. 02_6775274 – 734

Fax 02_6775481



- ATTENZIONE

Non adatto per polietilene, polipropilene, PTFE.

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.

Distribuito da : **UHU BISON S.p.A.** Via G.B. Pirelli 19 - 20124 Milano (MI) - P.Iva 10691530157 – www.uhubison.it

Divisione Ferramenta / Colorificio / Brico Tel. 02_6775736 _Divisione Cartoleria Tel. 02_6775239

Divisione G.d.o. Tel. 02_6775274 – 734

Fax 02_6775481