



BOSTIK® SALDARAPIDO BOSTIK® SALDARAPIDO MIXER

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo bicomponente trasparente a base di resine epossidiche, ideale per incollaggi molto forti di materiali difficili, anche per superfici non combacianti. Può essere utilizzato per stuccare fori e fessure, non ritira e indurisce in pochi minuti. Non contiene solventi pertanto non ritira in fase di indurimento. Il prodotto è incolore e assicura riparazioni invisibili, dopo indurimento è sovraverniciabile e resiste a temperature comprese tra -20°C e +120°C.

Dopo indurimento può essere trapanato o smerigliato con carta abrasiva.

Resiste ai lavaggi con acqua anche calda, ai solventi, oli, grassi, ecc.

- CAMPI DI IMPIEGO

Salda materiali di diversa origine quali: vetro, ceramica, cristalli, marmo, pietra, legno, metalli, acciaio, plastiche. Garantisce ottimi risultati anche su superfici non combacianti.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

Parte A

• Aspetto	Liquido denso
• Colore	incolore
• Viscosità	13.000 mPa.s
• Odore	tipico

Parte B

• Aspetto	Liquido denso
• Colore	incolore
• Peso specifico	14.000 mPa.s
• Odore	tipico

- MODALITÀ D'USO

Pulire e sgrassare le parti da incollare. Miscelare con molta cura RESINA e INDURITORE in parti uguali. Applicare entro 5÷10 minuti dalla miscelazione uno strato sottile di adesivo su entrambe le superfici da incollare e tenere in pressione per 10÷20 secondi. Il tempo di indurimento è in relazione alla temperatura e allo spessore; in genere gli oggetti possono essere maneggiati dopo 15÷20 minuti. L'indurimento completo avviene dopo le 24 ore.

Dopo l'indurimento l'adesivo può essere carteggiato, levigato, verniciato, ecc.

- AVVERTENZE

Non invertire i tappi dei due tubetti, il contatto anche accidentale dell'induritore con la resina provoca l'indurimento dell'adesivo.

- STOCCAGGIO

Il prodotto dopo confezionamento se ben conservato in luogo fresco e asciutto e a temperatura ambiente è stabile per almeno due anni.

Teme il gelo.

- CONFEZIONE

cod.2364 blister	2 tubetti in alluminio da 34 gr.
cod.2365 blister	siringa da 27 gr.

- ATTENZIONE

Non adatto per polietilene, polipropilene, PTFE.

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.

Distribuito da : **UHU BISON S.p.A.** Via G.B. Pirelli 19 - 20124 Milano (MI) - P.Iva 10691530157 – www.uhubison.it

Divisione Ferramenta / Colorificio / Brico Tel. 02_6775736 _Divisione Cartoleria Tel. 02_6775239

Divisione G.d.o. Tel. 02_6775274 – 734

Fax 02_6775481



Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.

Distribuito da : **UHU BISON S.p.A.** Via G.B. Pirelli 19 - 20124 Milano (MI) - P.Iva 10691530157 – www.uhubison.it

Divisione Ferramenta / Colorificio / Brico Tel. 02_6775736 _Divisione Cartoleria Tel. 02_6775239

Divisione G.d.o. Tel. 02_6775274 – 734

Fax 02_6775481