

DUDIVIL VR 10

Adesivo a base acetovinilica in dispersione acquosa per nobilitazione e assemblaggio

CARATTERISTICHE

- Buona rapidità di presa
- Media viscosità
- Classe di durabilità D3 (UNI EN 204), classe D4 con l'aggiunta di induritore

DATI TECNICI

Base	Polimero vinilico
Aspetto e colore	Liquido – bianco latte
Viscosità Brookfield, 20rpm (DIN EN ISO 2555)	ca. 16000 mPas
pH a 20°C	ca. 3
T.M.F.	ca. 6 °C
Tempo aperto *	ca. 4 min

*metodo interno, dipendente dalla quantità applicata e dai materiali

APPLICAZIONI

Dudivil VR 10 viene impiegato per l'incollaggio di masselli per la produzione di infissi, per la nobilitazione di pannelli di particelle per i quali sia richiesta resistenza all'umidità con laminati, carte decorative, impiallacciato, ecc... e per assemblaggio. Può venire applicato mediante diversi sistemi, strettoio, presse, alta frequenza, Rientra nella classe di durabilità D3 secondo la norma UNI EN 204. La miscela collante in seguito ad aggiunta di induritore VILDUR L201 rientra nella classe di durabilità D4 secondo la norma UNI EN 204.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Temperatura minima materiali, colla e ambiente	>18	°C
Umidità del materiale	8-12	%
Tempo di pressatura	Dipende dalla tipologia dei materiali e dalle condizioni applicative	

Miscela collante adesivo / induritore	100 p/p	Dudivil VR10
	5 p/p	Vildur L201

La miscela ha un tempo di vita fino a 8 ore a 20°C.

STOCCAGGIO

12 mesi se correttamente conservato in ambiente fresco e asciutto (15 – 25°C) negli imballaggi originali.

Teme il gelo, non conservare a temperature inferiori a +10°C. È comunque consigliato effettuare una buona rotazione degli stock.

CONFEZIONI

Secchi da Kg. 1, Kg. 5, Kg. 10 – Cisterne da 1100 kg circa

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Per ulteriori informazioni in merito a manipolazione, trasporto e smaltimento, fare riferimento alla Scheda dei Dati di Sicurezza.

NOTA

Le informazioni qui fornite, in particolare le informazioni per l'uso e per l'applicazione dei nostri prodotti, sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non forniscono tuttavia garanzia di prestazione né sono per noi vincolanti a causa della variabilità dei materiali usati e delle condizioni applicative, che vanno al di là del nostro controllo. Raccomandiamo di eseguire test preliminari per verificare l'applicabilità dei nostri adesivi alle effettive condizioni e materiali usati.

Revisione n° 9

Data emissione: Maggio 2016

DURANTE & VIVAN S.P.A.
33080 Ghirano Di Prata (Pn) Italy
Via G. Garibaldi, 23 - Tel. +39 0434 605211
info@durante-vivan.com - www.durante-vivan.com

Ufficio Vendite Italia Tel. +39 0434 605220 - Fax +39 0434 605209
Ufficio Vendite Estero Tel. +39 0434 605242 - Fax +39 0434 605205
Cap. Soc. € 5.000.000 int. vers. - Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Impr. PN n. 01562860302 - REA n. 47913 CCIAA PN - P.I./V.A.T IT 01175810934

