



SCHEDA TECNICA

COLLA PER PIASTRELLE

DENOMINAZIONE PRODOTTO	COLLA PER PIASTRELLE È UN ADESIVO PREMISCELATO SECCO A BASE DI CEMENTO PORTLAND, ADITTIVI CELLULOSICI IN POLVERE E SABBIE SELEZIONATE.
CAMPI DI APPLICAZIONE	PER L'INCOLLAGGIO DI PIASTRELLE IN CERAMICA, GRÈS, MARMO, ECC.. SU INTONACI DI FONDO A BASE CALCE E CEMENTO, SU MASSETTI CEMENTIZI BEN STAGIONATI ED ASCIUTTI, SU SOLETTE IN CALCESTRUZZO BEN STAGIONATE ED ESENTI DA FECCIA.
APPLICAZIONE	UNIRE 3 PARTI DI POLVERE CON 1 D'ACQUA PULITA, MESCOLORE FINO AD OTTENERE UN IMPASTO OMOGENEO PRIVO DI GRUMI. ATTENDERE QUALCHE MINUTO PRIMA DELL'APPLICAZIONE. BAGNARE IL SUPPORTO E STENDERE CON SPATOLA IN MODO UNIFORME. L'EVENTUALE REGISTRAZIONE DELLE PIASTRELLE DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO 40-50 MINUTI LA SUPERFICIE DI POSA DEVE ESSERE PRIVA DI SPORCO E POLVERE NON MESCOLORE CON ALTRI PRODOTTI IL PRODOTTO PUÒ ESSERE USATO PER INTERNI ED ESTERNI
INFORMAZIONI TECNICHE	ASPETTO: POLVERE DI COLORE BIANCA O GRIGIA PESO SPECIFICO: 1.300 Kg/m ² ca. RESA: 3-4 Kg/m ² ca. TEMPERATURA D'IMPIEGO: DA +5°C A MAX +35°C DURATA D'IMPASTO: CIRCA 90 MINUTI TEMPO DI PRESA: 3 ORE TEMPO DI ATTESA PER LA STUCCATURA DELLE FUGHE: 1 GIORNO ca. INDURIMENTO FINALE: DOPO ALMENO 2 SETTIMANE FLESSIBILITÀ: NESSUNA
NOTE	PER L'INCOLLAGGIO DI PIASTRELLE ALL'ESTERNO E PER LA POSA DI PAVIMENTI LEVIGATI IN OPERA, APPLICARE UNO STRATO DI ADESIVO ANCHE SUL ROVESCIO DELLE PIASTRELLE. L'ADESIVO FRESCO VA PROTETTO DAL SOLE BATTENTE E DALLA PIOGGIA PER ALMENO 24 ORE.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA SCHEDA TECNICA SI BASANO SULLE NOSTRE ATTUALI CONOSCENZE. LA SOCIETA' NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE O COSE CHE POSSANO DERIVARE DA UN USO IMPROPRIO DELLE CONOSCENZE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO.