



SCHEDA TECNICA

STUCCO IN POLVERE PER SPESSORI - ARTESTUCCO S60

DENOMINAZIONE PRODOTTO	STUCCO IN POLVERE PER SPESSORI MISCELA DI GESSO EMIDRATATO BETA, RESINE E ADDITIVI CHIMICI ATTI A FORMARE UNA PASTA OMOGENEA E PLASTICA.
CAMPI DI APPLICAZIONE	È INDICATO PER STUCCARE: GIUNTI, POSA DI NASTRO MICROFORATO, PARASPIGOLI E RIPARAZIONI SU LASTRE DI GESSO RIVESTITO OLTRE ALLE NORMALI APPLICAZIONI DI UNO STUCCO DI ALTA QUALITÀ.
APPLICAZIONE	L'APPLICAZIONE PUÒ ESSERE ESEGUITA CON FERRO O SPATOLA. L'IMPASTO SI OTTIENE VERSANDO LA POLVERE LENTAMENTE NELL'ACQUA, ASPETTARE POI 2/3 MINUTI E MESCOLARE IL PRODOTTO FINO AD OTTENERE UNA PASTA OMOGENEA E PRIVA DI GRUMI. L'IMPASTO È UTILIZZABILE PER CIRCA 1 ORA.
INFORMAZIONI TECNICHE	ASPETTO: POLVERE DI COLORE BIANCO ODORE: GRADEVOLE TEMPERATURA D'IMPIEGO: DA +5°C - A MAX 35°C. CONSUMO: 900-1000 gr / m ² PER mm DI SPESSORE ACQUAD'IMPASTO: 1 LT X 350 GR DI POLVERE DURATA D'IMPASTO:MINIMO 30 MINUTI
NOTE	NON APPLICARE SU SUPPORTI GELATI, IN FASE DI DISGELO O CON RISCHIO GELO NELLE 24 ORE SUCCESSIVE. EVITARE L'APPLICAZIONE CON FORTE VENTO O IN PIENO SOLE O SU SUPERFICI SURRISCALDATE. INUMIDIRE SEMPRE IL SUPPORTO PRIMA DELL'APPLICAZIONE. PRODOTTO PRONTO ALL'USO: AGGIUNGERE SOLO ACQUA NELLE DOSI CONSIGLIATE. PULIRE GLI ATTREZZI CON ACQUA A PRODOTTO ANCORA FRESCO.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA SCHEDA TECNICA SI BASANO SULLE NOSTRE ATTUALI CONOSCENZE. LA SOCIETA' NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE O COSE CHE POSSANO DERIVARE DA UN USO IMPROPRIO DELLE CONOSCENZE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO.