



COPROX® Intonaco di finitura (Tipo M, Tipo Z e Tipo K)

DESCRIZIONE

Malta minerale specifica per rasature; in modo particolare per la rasatura delle superfici risanate con COPROX® Intonaco tipo "S".

La malta è inorganica ed è composta da leganti aerei e leganti idraulici, inerti calcarei selezionati (polvere di marmo) e dal "principio attivo COPROX®"; è pronta all'uso e necessita solamente della corretta diluizione con acqua pulita.

APPLICAZIONE

Il materiale va impastato con acqua pulita in proporzione di ca. 1,2 Litri per ogni 5 Kg. di polvere.

La superficie risanata verrà rasata con **COPROX® Intonaco di finitura** attendendo almeno 8 ore dall'ultima mano di **COPROX® Intonaco tipo "S"**; la superficie da rasare dovrà essere bagnata a rifiuto e mantenuta umida per consentire l'applicazione di ogni singola mano di **COPROX® Intonaco di finitura**

COPROX® Intonaco di finitura" va applicato con spatola americana e rifinito a frattazzo.

Temperature di applicazione: $\geq +5^{\circ}\text{C}$ e $\leq +30^{\circ}\text{C}$.

CONFEZIONE E STOCCAGGIO

Sacchi da Kg. 25 e da Kg. 5 in confezioni pre-dosate dal produttore.

Stoccaggio mesi 36 in luogo asciutto e protetto dal gelo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

POLVERE BIANCA		
Peso specifico		1,4 Kg/Lt.
Granulometria		ca.0,6 mm (max) tipo M ca.0,8 mm (max) tipo Z
MALTA FRESCA		
Acqua d'impasto		ca. 1,2 litri/Kg. 5
Resa teorica massima		Ca. 1,3/Kg./spess.mm. 1
Spessore minimo di applicazione		2 mm
Tempo di lavorabilità		ca. 60-75 min
MALTA INDURITA		
Assorbimento acqua per capillarità	UNI EN 1015-18	categoria W2
Coefficiente di permeabilità al vapore	UNI EN 1015-19	$\mu = 19$
Sd		0,04 per applicazioni con spessori di 2 mm.
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe 1

AVVERTENZE IMPORTANTI

Il materiale è minerale e non contiene sostanze tossiche, quindi si dovranno adottare esclusivamente le precauzioni per la lavorazione degli intonaci di malta bastarda. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto. **Tenere lontano dalla portata dei bambini.** Non applicare su supporti a base gesso.

VOCE DI CAPITOLATO

applicazione di esclusivo intonaco di finitura COPROX® Intonaco tipo Z (inerti calcarei con \varnothing di ca. mm. 0,7/0,8) oppure COPROX® Intonaco tipo M (inerti calcarei con \varnothing di ca. mm. 0,5); composto da leganti idraulici, inerti minerali e particolari additivi minerali da applicarsi (in maniera particolare sulle superfici risanate con il ciclo COPROX®) ad almeno due strati e da lisciarsi a frattazzo o frattazzino di spugna.

DATI TECNICI E CERTIFICAZIONI

Tutte le certificazioni sono disponibili in formato pdf sul ns. sito internet.

Tutte le diciture contenute nella presente scheda tecnica sono il risultato della ns. migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati citati possono venire modificati dopo progressi delle ns. tecnologie produttive. L'applicazione è condotta al di fuori della ns. possibilità di controllo e, di conseguenza, la responsabilità spetta all'utilizzatore. Il ns. Ufficio Tecnico è a completa disposizione per ulteriori informazioni, sopralluoghi, Aree Test e quant'altro.

cd 090