

COPROX® Pittura Cementizia

DESCRIZIONE

Malta minerale specifica per il completamento del ciclo COPROX® in tutti i casi in cui sia previsto il contenimento dell'acqua oppure l'impermeabilizzazione in controspinta.

La malta è inorganica perché composta da leganti aerei, leganti idraulici e dal "principio attivo COPROX®"; è distribuita in confezioni pre-dosate dal produttore; è pronta all'uso e necessita solamente della corretta diluizione con acqua pulita.

APPLICAZIONE

Il materiale va impastato con acqua pulita in proporzione di:

1. **PRIMA MANO:** ca. 3 Litri (mai oltre 3,5 Litri) per ogni 5 Kg. di polvere;
2. **MANI SUCCESSIVE:** ca. 3,5 Litri (mai oltre 4 Litri) per ogni 5 Kg. di polvere.

COPROX® Pittura Cementizia va applicato con pennello o pennellessa.

Prima di applicare **COPROX® Pittura Cementizia** è necessario lasciar riposare il materiale impastato rispettando i seguenti tempi:

1. almeno 20 minuti per **COPROX® Pittura Cementizia** bianca;
2. almeno 30 minuti per **COPROX® Pittura Cementizia** colorata.

Tra una mano di **COPROX® Pittura Cementizia** e la successiva deve trascorrere un intervallo di tempo di almeno 8 ore ed ogni volta il supporto deve essere bagnato e mantenuto umido.

Per le pareti verticali può essere sufficiente una mano di **COPROX® Pittura Cementizia**, mentre le superfici orizzontali necessitano di almeno 2 mani di **COPROX® Pittura Cementizia**.

Si raccomanda di evitare la sedimentazione agitando il prodotto e si ricorda che eventuali bolle d'aria affioranti indicano una insufficiente bagnatura del supporto; se l'impasto risultasse eccessivamente denso non aggiungere acqua ma bagnare ulteriormente la superficie da trattare. Rispettare sempre le temperature di applicazione che sono comprese tra $\geq +5^{\circ}\text{C}$ e $\leq +30^{\circ}\text{C}$.

CONFEZIONE E STOCCAGGIO

Sacchi da Kg. 5 inseriti in bidoni di plastica da 5, 10, 15 e 20 kg.
Stoccaggio mesi 36 in luogo asciutto e protetto dal gelo

CARATTERISTICHE TECNICHE

POLVERE BIANCA		
Peso specifico	-	1,5 Kg/m ³
MALTA FRESCA		
Acqua d'impasto	-	Da 3 a 4 litri ogni kg. 5
Resa teorica massima	-	ca. 0,3-0,5 Kg/m ²
Spessore minimo di applicazione	-	Boiacca
Tempo di lavorabilità	-	60-75 min
MALTA INDURITA		
Assorbimento acqua	UNI EN 1062-3	W=0,70 Kg/m ² ·min ^{0.5} W24=0,68 Kg/m ² ·min ^{0.5}
Assorbimento acqua <i>ciclo COPROX® Intonaco tipo "S" + COPROX® Pittura Cementizia</i>	UNI EN 1062-3	W=0,008 Kg/m ² ·min ^{0.5} W24=0,2 Kg/m ² ·min ^{0.5}
Coefficiente di permeabilità al vapore	UNI EN 7783-2	Sd < 0,001
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe 1

AVVERTENZE IMPORTANTI

Il materiale è minerale e non contiene sostanze tossiche, quindi si dovranno adottare esclusivamente le precauzioni per la lavorazione degli intonaci di malta bastarda. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto. **Tenere lontano dalla portata dei bambini.** Non applicare su supporti a base gesso. Prima di applicare altri prodotti RISANA su **COPROX® Pittura Cementizia** è necessario consultare il ns. Uff. Tecnico.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione a pennello o pennellessa del materiale COPROX® Pittura Cementizia in 1 o 2 mani successive per le pareti verticali e in 2 o più mani successive per le pavimentazioni, come strato finale dello strato di COPROX® Intonaco tipo "S" per il completamento del ciclo di impermeabilizzazione per spinte positive o controspinte.

DATI TECNICI E CERTIFICAZIONI

Tutte le certificazioni sono disponibili in formato pdf sul ns. sito internet.

Tutte le diciture contenute nella presente scheda tecnica sono il risultato della ns. migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati citati possono venire modificati dopo progressi delle ns. tecnologie produttive. L'applicazione è condotta al di fuori della ns. possibilità di controllo e, di conseguenza, la responsabilità spetta all'utilizzatore. Il ns. Ufficio Tecnico è a completa disposizione per ulteriori informazioni, sopralluoghi, Aree Test e quant'altro.

cd 0906