

DATI TECNICI

 **KEIM Soldalit®-Fixativ**

- DESCRIZIONE:** KEIM Soldalit-Fixativ è un liquido a base di silicati per la diluizione e il fissaggio di fondi minerali spolveranti a base di una combinazione di sol di silice e silicato liquido di potassio.
- CAMPO DI APPLICAZIONE:** KEIM Soldalit Fixativ viene impiegato come diluente per KEIM Soldalit e KEIM Soldalit- Grob. Nel caso di applicazione della mano di fondo con KEIM Contact-Plus e delle successive tinteggiature con KEIM Soldalit, anche KEIM Contact-Plus se necessario potrà essere diluito con KEIM Soldalit-Fixativ oltre agli impieghi citati potrà essere utilizzato come mano di fondo per intonaci molto assorbenti.
- CONFEZIONI:** Latte da 5 e da 20 lt.
- PESO SPECIFICO:** Ca. 1,03 kg/lt.
- INFIAMMABILITÀ:** Non infiammabile.
- MAGAZZINAGGIO:** Nelle confezioni originali ca. 6 mesi in luogo fresco e coperto dal gelo.
- SOTTOFONDO:** Il sottofondo per l'applicazione del prodotto come consolidante deve essere asciutto, e pulito. Come diluente vedi scheda tecnica KEIM Soldalit. Eventuali parti in fase di distacco dovranno essere asportate. Le stuccature dovranno essere asciutte ed eseguite con materiali che abbiano la stessa composizione dell'intonaco da stuccare. Trattare con KEIM Liquido Caustico zone lucide e vetrose di incrostazioni calcaree. Fondi molto assorbenti dovranno essere trattati preventivamente con KEIM Soldalit-Fixativ.
- APPLICAZIONE:** Come mano preliminare di fissaggio: KEIM Soldalit-Fixativ senza diluizione per uniformare sottofondi con diversi e/o forti assorbimenti.
Come diluizione per KEIM Soldalit: vedere scheda tecnica KEIM Soldalit.
Non mescolare con prodotti estranei! Questo vale anche per la gamma dei prodotti KEIM non inclusi nel sistema KEIM Soldalit.
- CONSUMO:** Come mano preliminare di fissaggio: 0,1 - 0,2 lt/m² in base all'assorbimento del fondo. Una esatta valutazione può comunque essere fatta solo dopo campionatura.
Come diluizione per KEIM Soldalit: 0,05 lt/m².
- TEMPERATURE:** Non applicare con temperature inferiori a + 5° C Non applicare con forte irraggiamento solare o su sottofondi fortemente surriscaldati dal sole, pioggia e/o vento.
- ATTREZZI APPLICATIVI:** Pennello, rullo, spruzzo, airless (0,79 mm).
- AVVERTENZE PER LA SICUREZZA:** Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro, ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Schizzi di prodotto sulle aree circostanti vanno puliti immediatamente con acqua.
- ESEMPIO VOCE DI CAPITOLATO:** Come mano preliminare di fissaggio: Applicazione a pennello, rullo o spruzzo di KEIM Soldalit-Fixativ, legante a base di sol di silice a norma DIN 18363 2.4.1., per il consolidamento di supporti spolveranti e/o assorbenti, compreso materiali e posa in opera, esclusi i ponteggi ed eventuali rasature di preparazione.
Come diluizione per KEIM Soldalit: vedere scheda tecnica KEIM Soldalit.